

Metylan RenoMur Innenspachtel

Hochwertige, kunstharzvergütete
Gipsspachtelmasse



EIGENSCHAFTEN

- ▶ Hohe Flächenleistungen durch exzellente Verarbeitungseigenschaften
- ▶ Gleichmäßig weiße und superglatte Flächen
- ▶ Auf Null ausziehbar
- ▶ Einfache Verarbeitung
- ▶ Gut schleifbar
- ▶ Leicht glättbar
- ▶ Fällt nicht bei
- ▶ Kunstharzvergütet
- ▶ Trocknet rissfrei, auch in höheren Schichtdicken
- ▶ Für Spachtelarbeiten nach Q1 – Q4

*gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

VERWENDUNGSZWECK

- Zum Spachteln von Wand- und Deckenflächen nach Q1 – Q4
- Zum Schließen von Fugen bei Gipsplatten und Bauplatten
- Zum Glätten und Putzen von rohem Mauerwerk, Beton und Porenbeton
- Zum Füllen von Rissen, Schlitzern und Löchern
- Zum Füllen und Schließen von großflächigen Vertiefungen und Fugen, z. B. in Betonfertigteildecken

*gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Verwendbar auf allen trockenen, sauberen, festen, saug- und tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie Stein, Putz, Beton, Porenbeton, Gipsdielen, Gipsfaser- und Gipsplatten.

Staub, Schmutz, alte Wandbeläge, Tapeten, nicht fest haftende oder schwach gebundene Anstriche sowie nicht tragfähige Putze sind zu entfernen.

Auf nicht saugfähigen Untergründen wie z. B. beschichtetes Glasgewebe, empfehlen wir Metylan Renomur



Fertigspachtel. Bitte beachten Sie dazu das entsprechende Technische Merkblatt.

VERARBEITUNG

Ansatzverhältnis: 2 Teile Pulver : 1 Teil Wasser, Wassermenge in ein sauberes Anrührgefäß füllen und entsprechende Pulvermenge dosieren, zügig durchrühren. Nach ca. 3 Minuten die Spachtelmasse nochmal durchrühren. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 45 Minuten. Zum Füllen von Löchern und Rissen Metylan RenoMur Innenspachtel kräftig in die Vertiefung drücken und plan abziehen.

Vor dem Weiterverarbeiten muss die Spachtelschicht vollständig durchgetrocknet sein. Nach dem Durchtrocknen kann die Fläche geschliffen werden.

Bei nachfolgenden Beschichtungs- oder Tapezierarbeiten sind die entsprechenden Verarbeitungshinweise der Hersteller zu beachten.

Zur Beachtung:

Bei der Verspachtelung von Gipsplattenstößen kann auf das Einlegen von Bewehrungsstreifen verzichtet werden,



wenn die Kanten der Platten entsprechend ausgeformt sind. Siehe Angaben der Gipsplattenhersteller.

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Trocken und gut verschlossen lagern. Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen!

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen Versandeinheiten

MRIS 2 20 kg

PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter <http://mysds.henkel.com> erhältlich.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	kunstharzvergütete Gipsspachtelmasse
Schüttdichte:	850 – 950 g/l
Verarbeitungszeit:	Ca. 45 min. bei 20 °C
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +5 °C
pH-Wert:	Ca. 7 – 8
Farbton:	Weiß
Mischungsverhältnis:	2 T Pulver : 1 T Wasser 20 kg Pulver : 10 l Wasser In Abhängigkeit zur gewünschten Anwendung kann ein höherer Wasseranteil erforderlich sein.
Materialbedarf:	Ca. 1 kg Pulver je m ² und mm- Schichtdicke
Lagerstabilität:	12 Monate

	
0767	
Henkel AG & Co. KGaA Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf	
13	
00905	
Metylan RenoMur Innenspachtel	
EN 13963:2005 Typ 4B	
Brandverhalten:	A1
Classement en Reaction au feu:	A1
Biegezugfestigkeit:	NPD
Résistance à la flexion:	NPD

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstraße 67 · D-40589 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 2 11/797-0 · Telefax +49 (0) 2 11/798 6667

Henkel CEE GmbH · Erdbergstraße 29 · A-1030 Wien · Telefon +43 (0) 1/7 1104-0

Internet: www.metylan.de · E-Mail: produkt-info@henkel.com · malerhotline@henkel.com



Qualität für Handwerker