

PONAL

Technisches Merkblatt
Ausgabe 09.10.2017

Seitenanzahl 3

Konstruktion PUR-Kleber

Holz-Kombi-Kleber

EIGENSCHAFTEN

- Wasserfest DIN EN 204 D4
- Ideal für den Außenbereich - Witterungsbeständig
- Spaltfüllend – leicht schäumend
- Extrem hohe Klebefestigkeit
- Kraftvolle Verklebung von Holz mit den meisten Materialien und Werkstoffen

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polyurethan Basis
Farbe:	Elfenbein
Dichte (Mischung):	ca. 1,8g/cm ³
Verbrauch:	ca. 1,5m ²
Verarbeitungstemperatur:	+ 10°C bis + 40°C
Offene Zeit:	max. 6 Min, bei 23°C ca. 20 bis 40 min bei 23°C (in der Regel reicht ein Fixieren, Pressdruck erhöht die Endfestigkeit)
Presszeit:	
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 100°C
Lagerstabilität:	Ungeöffnet mindestens 12 Monate

EINSATZBEREICHE:

Für alle Arten von Verklebungen, die eine hohe Wärmestand- und Wasserfestigkeit erfordern, z.B.:

- Massivholzverleimungen
- Holz in Kombination mit vielen



Kunststoffen oder Metallen

- Verklebung von Dämmstoffen und lackierten Flächen
- Wasserfreie Verleimungen von Bodenverlegeplatten
- Gartenmöbel
- Pergola
- Blumenkästen
- Für Verklebungen auf Putz, Gipskarton, Beton und andere mineralische Untergründe

Der 1-komponentige Klebstoff erfüllt die Anforderungen der DIN EN 204/D4.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:

Geeignet sind alle feuchtigkeitsdurchlässigen Untergründe, wie z.B. Holz, Gipskarton, Putz, Beton o.ä. Nur staub-, fettfreie und trockene



Materialien verkleben. Bei Holzverleimungen sollte die Holzfeuchte nicht über 15% und nicht unter 8% liegen. Bei Metallen, insbesondere bei Blei und Aluminium, sind die vorhandenen Oxidschichten unmittelbar vor der Verklebung zu entfernen (anschleifen und mit einem entfettenden Lösungsmittel abwaschen). Sehr glatte Oberflächen mit Schleifpapier (P 120) anschleifen. Bei sehr trockenem Holz ist es ratsam, die zu verleimenden Oberflächen unmittelbar vor dem Klebstoffauftrag mit einem leicht mit Wasser angefeuchtetem Tuch abzuwischen.

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie z.B. Teak die Klebeflächen mit Lösemittel abwaschen.

VERARBEITUNG:

Klebstoffauftrag:

Je nach Anwendung strangförmig oder ggf. mit Leimkamm gleichmäßig flächig verteilen.

Pressdruck:

Abhängig von der Struktur, Form und Dichte des Materials mind. 0,2 N/mm², bei Hartholz 0,3 bis 0,5 N/mm² und bei sehr spannungsreichen Werkstücken höher. Mit der Höhe des Pressdruckes steigt auch erfahrungsgemäß die Endfestigkeit.

Presszeit:

Abhängig von Temperatur, Art und Feuchte des Holzes sowie der Holzart und Konstruktion liegt die Presszeit zwischen 20 und 40 Minuten. Bei spannungsreichen Teilen erfahrungsgemäß länger werden.

Offene Zeit:

Die offene Zeit ist abhängig von der Raumtemperatur, Luft- und Holzfeuchte sowie der Klebstoffverteilung. Sie liegt bei ca. 6 min. Innerhalb dieser Zeit sind die Teile zu fügen und zu pressen.

Überstreichbarkeit:

Nach der Aushärtung mit allen gängigen Anstrichsystemen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Klebstoff im frischen Zustand mit Lösemittel entfernen. Ausgehärteter Klebstoff lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

BITTE BEACHTEN:

Der Klebstoff weist eine geringe Schaumneigung auf. Deshalb die Werkstücke miteinander verpressen.

Da Ponal Konstruktion PUR Kleber sehr gut Metalle und Kunststoffe verklebt, müssen Hilfsmittel, die nicht verklebt werden sollen, durch eine PE Folie o.ä. geschützt werden. Bei Anwendungen im Außenbereich muss die Klebefuge vor direkter Bewitterung geschützt werden. Deshalb sind die Holzteile mit einem geeigneten Oberflächenschutz zu versehen. Sind beide Klebeflächen nicht-saugend, empfehlen wir Ponal Reparatur PUR-Spachtel.

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, PVC o.ä. Kunststoffe. Im Zweifelsfall empfehlen wir Klebeversuche.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder verschließen und ggf. verschmutzte Gewinde der Tuben säubern.

VERPACKUNG:

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PEK6N	530g Kartusche





SICHERHEITSHINWEISE

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Ausgehärtete Produktreste in den Hausmüll geben. Nicht ausgehärtetes Produkt zur kommunalen Sammelstelle. Abfallschlüssel/ EAK-Code kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.ponal.de
www.youjustdo.de

